Anwendung
Seifen-Finish OLIVA FORTE

VeMura OLIVA FORTE ist eine hochkonzentrierte Wachs-Paste zur natürlichen Veredelung mineralischer und natürlicher Oberflächen im Innenbereich. Sie eignet sich für Kalk- und Lehmputze, abgehärtete mineralische Untergründe sowie edle Holzoberflächen. Die feste Paste kann direkt verarbeitet oder mit warmem Wasser zu einem flüssigen Finish für den großflächigen Auftrag aufbereitet werden. Ihre Zusammensetzung ermöglicht eine wasserabweisende Schutzwirkung und verleiht den Oberflächen eine widerstandsfähigere, langlebige Veredelung. Besonders für stark beanspruchte Flächen bietet OLIVA FORTE einen natürlichen Oberflächenschutz, der den ursprünglichen Charakter des Materials bewahrt.

Konzentrat

SCHUTZWIRKUNG & OBERFLÄCHENFINISH

Die Behandlung mit OLIVA FORTE bildet eine natürliche Schutzschicht der Oberfläche gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit kann sich der Farbton leicht vertiefen und ein feiner Seidenglanz entstehen, der die natürliche Struktur der Wandoberfläche dezent hervorhebt.

Wasserabweisend	Schmutzabweisend	Seidenglanz
●●●●○	●●●●○	●●●○○

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- ✓ **100 % ökologische Inhaltsstoffe:** Olivenseife, Carnaubawachs und Kaliumsilikat
- ✓ **Frei von Schadstoffen:** Komplett frei von Mikroplastik, PFAS und Bioziden
- ✓ **Atmungsaktiv:** Die natürliche Porenstruktur der Oberfläche bleibt vollständig erhalten
- ✓ **Widerstandsfähig:** Sorgt für einen zuverlässigen und langlebigen Oberflächenschutz
- ✓ **Hochkonzentriert:** Äußerst ergiebig in der Anwendung
- ✓ **Vielseitig verarbeitbar:** Flexibel einsetzbar als feste Paste oder flüssiges Finish

Durch die Reaktion mit dem Kalk entsteht eine natürliche, wasserabweisende Kalkseife – für spürbar seidigen Oberflächenschutz.

VeMura | www.vemura.de | +49 (0)1520 6632587 | info@vemura.de | Hönower Str. 35, 10318 Berlin

Schritt 1: Vorbereitung

1.1 Überprüfung und Reinigung des Untergrundes

- ✓ **Überprüfung:** Für ein optimales Ergebnis sollte die Kalkwand handtrocken (meistens nach 48-72 Stunden), aber noch nicht vollständig ausgehärtet sein.
- ✓ **Reinigung:** Entfernen Sie Staub und alle losen Teile mit einem Handfeger. Der Untergrund sauber sowie frei von Trennschichten sein.

Schritt 2: Anrühren der VeMura Seifen-Versiegelung OLIVA

Direktauftrag als feste Paste
OLIVA FORTE kann direkt im Originalzustand als feste Creme verarbeitet werden. Mit einem Lappen oder Ballen dünn auf die Oberfläche auftragen und sorgfältig einmassieren. Besonders geeignet für kleinere Flächen, Holzoberflächen und bereits abgehärtete Oberflächen.

Verflüssigt als streichfähiges Finish
Für einen großflächigen Auftrag lässt sich OLIVA FORTE bei niedriger Temperatur, beispielsweise schonend im Wasserbad, verflüssigen. Durch die Zugabe von warmem Wasser im **Verhältnis 1:1 bis 1:2** entsteht eine streichfähige Mischung, die sich mit Pinsel oder Quast großflächig auftragen lässt. Diese Variante eignet sich besonders für Kalk- und Lehmoberflächen.

Mischungsverhältnis (1 : 2)

100 ml **S**	:	ca. 200 ml Wasser
300 ml **M**	:	ca. 600 ml Wasser
500 ml **L**	:	ca. 1 L Wasser

Ergiebigkeit

ca. 15 m²
ca. 30 m²
ca. 60 m²

Schritt 3: Auftrag & Bearbeitung

Für Wände (Kalk- und Lehmputze):
Für ein optimales Ergebnis sollte die Oberfläche handtrocken, aber noch nicht vollständig durchgehärtet sein. Dies begünstigt die chemische Verbindung mit der Olivenseife und aktiviert die Schutzwirkung der Kalkseife optimal. In der Regel ist dieser Zustand nach 24 bis 48 Stunden erreicht.

- ✓ **Auftragen:** Das flüssige OLIVA mit Pinsel oder Quast, das aufgeschmolzene OLIVA FORTE ebenfalls mit Pinsel oder Quast, oder das pure OLIVA FORTE mit einem Lappen in gleichmäßigen Kreuzgängen auftragen.
- ✓ **Einmassieren:** Das Produkt gründlich in die Oberfläche einarbeiten, um die Entstehung der schützenden Kalkseife mechanisch zu aktivieren. Läufer oder Staunässe sofort verstreichen.
- ✓ **Zweiter Auftrag:** Nach 4 bis 6 Stunden eine zweite Schicht auftragen, um Brillanz, Tiefenwirkung des Carnaubawachses und Schutzwirkung weiter zu steigern.

Für Holz & reife Oberflächen:
Auf Holz und vollständig ausgehärteten Oberflächen entfaltet OLIVA seine schützende und pflegende Wirkung durch mechanisches Einarbeiten und anschließendes Polieren. Die Paste zieht tief in die Oberfläche ein und bildet einen strapazierfähigen, natürlichen Schutzfilm.

- ✓ **Auftragen:** Die Paste mit einem weichen Tuch oder Ballen hauchdünn und gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen.
- ✓ **Anziehen lassen:** Das Produkt kurz einwirken lassen, bis es leicht angetrocknet ist.
- ✓ **Polieren:** Auf den gewünschten Glanzgrad auspolieren.
- ✓ **Das Finish maximieren:** Um Brillanz und Schutzwirkung zu perfektionieren, nach 4 bis 6 Stunden eine zweite Schicht auftragen. Dies erhöht die Tiefenwirkung des Carnaubawachses und sorgt für eine noch strapazierfähigere Oberfläche.

Sicherheitshinweise



- **Persönliche Schutzausrüstung**
  Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei möglicher Spritzgefahr, insbesondere bei Überkopfarbeiten, wird das Tragen einer geeigneten Schutzbrille empfohlen. Arbeitskleidung tragen und direkten Hautkontakt möglichst vermeiden.

- **Augen- und Hautkontakt**
  Augenkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist. Anschließend unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Hautverunreinigungen umgehend mit Wasser abwaschen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261: Einatmen von Staub vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P307+P311: BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P402: An einem trockenen Ort aufbewahren.
P501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.